

تصميم الخلطات الخرسانية في الأجواء الحارة بأقل التكلفة *

هشام يوسف قسراوي - الأردن

المستخلص يقدم البحث طريقة مثلى للحصول على نسب الخلطة الخرسانية الملائمة للأجواء الحارة بأقل التكلفة، وذلك باستعمال البرمجة الخطية وبتحقيق المواصفات المطلوبة للخلطة الخرسانية من تشغيلية ومقاومة وديمومة. وتتكون منهجية البحث الأساسية من النقاط الرئيسية التالية:-

- ١ - الحصول على المعادلات المطلوبة لتحقيق التشغيلية والمقاومة والديمومة للخرسانة في الأجواء الحارة.
 - ٢ - تجسيد هذه المعادلات بصورة قابلة للبرمجة الخطية من خلال برنامج معد مسبقاً وباستعمال الحاسوب.
 - ٣ - إضافة تكلفة العمالة والمصنعية من خلال ربطها بالتشغيلية وما يتطلبه الجو الحار من شروط خاصة.
 - ٤ - إضافة وتجسيد معادلات إضافية خاصة بالمواد والظروف المحيطة وتجسيد هذه المعادلات بما يتلائم مع البرمجة الخطية.
- عند الحصول على النسب المطلوبة للخلطة الخرسانية، فإنه يتم عمل خلطات تجريبية يتم على أثرها إعادة ضبط المواد والنسب (حسبما تستدعي الظروف) ومن ثم إعادة ضبط المعادلات والشروط وإعادة حساب النسب حسبما تقتضيه الضرورة. هذا وتم الرجوع بشكل أساسي إلى المواصفات الأمريكية (ACI) عند إعداد المعادلات.

١- المقدمة

يعرف تصميم الخلطات الخرسانية بأنه الوسيلة المثلى للحصول على نسب الخلط المطلوبة بحيث يتم تحقيق الخصائص المطلوبة وبعيوت تحقق النسب المختارة شروط التكلفة، ومنذ دخول الخرسانة إلى قطاع الإنشاءات قام العديد بمحاولات متعددة للوصول إلى الطريقة المثلى لتصميم الخلطات ومثال على ذلك واضح في المراجع ١٤-١. ومن بين الطرق المتبعة للتصميم فإن طريقة معهد الخرسانة الأمريكي (ACI 211.1) (٤) والطريقتين البريطانيتين (١٤،١٣) هي أكثر الطرق شيوعاً واستعمالاً في العالم. ونلاحظ أن العديد من الدول العربية اعتمدت الطرق السابقة كأساس لتصميم خلطاتها الخرسانية، ومثال ذلك واضح في المواصفات الكويتية (١٥) والأردنية (١٦) والسعودية (١٧).

إن تحقيق الاقتصاد في الخلطات الخرسانية يتحقق بتوفير الشروط الأساسية التالية (١٩، ١٨، ٥) :

م . هشام يوسف قسراوي

قسم الهندسة المدنية - كلية الهندسة - الجامعة الهاشمية
الزرقاء ١٣١٥ الأردن

* هذا البحث فازت منافسة بالجائزة الثانية . ندوة التنمية العمرانية في المناطق الصحراوية ومشكلات البناء فيها، وزارة الأشغال العامة والإسكان . السعودية . ٢٧ - ٢٩ شعبان ١٤٢٣ هـ .



و يلجأ المؤلف إلى البرمجة الخطية ويؤدي ذلك إلى تبسيط المعادلات و إلى استخدام وسائل معروفة وبرامج متداولة مثل (Simplex Algorithm) وبرنامج (Lindo).

٢. إعداد المعادلات باستخدام طريقة معهد الخرسانة الأمريكي

إن الدراسة المستفيضة لمعادلات معهد الخرسانة الأمريكي ACI 211.1 بينت أنه يمكن الحصول على معادلات خطية لكافة المتغيرات الداخلة في الخلطات الخرسانية، كما بينت الدراسة أيضاً أنه يمكن الاستعانة بمتطلبات معهد الخرسانة الأمريكي ACI 305R لتعديل المعادلات الخطية التي تم الحصول عليها لتتلاءم مع الأجواء الحارة، وفي نفس الوقت تبقى بالصورة الخطية البسيطة، وتوضح الفقرة التالية المعادلات الخطية التي تم الحصول عليها:

٢-١ التشغيلية (بدون مواد مضافة)

بالرجوع إلى المواصفة الأمريكية ACI 211.1، فقد قامت المواصفة بتقسيم التشغيلية إلى ثلاثة أقسام رئيسية ، قليلة ومتوسطة وعالية ، وتم افتراض هبوط (٣٠) ملم للتشغيلية القليلة ، (٨٠) ملم للمتوسطة ، (١٥٠) ملم للعالية لغرض إيجاد المعادلات، ثم الحصول على المعادلات المبينة في جدول (١) للخرسانة في الأجواء العادية. وبالرجوع إلى متطلبات الخرسانة في الجو الحار ، نجد أن كمية الماء التي يجب إضافتها تعتمد على درجة حرارة الخرسانة ويمثل شكل

Max. Size of Aggregates	Equation	R ²	.Eq No
10 mm (3/8 inch)	$W_w - 0.294 S \geq 200$	0.9636	1-1
20 mm (3/4 inch)	$W_w - 0.213 S \geq 185$	0.9663	1-2
25 mm (1 inch)	$W_w - 0.188 S \geq 175$	0.9520	1-3
40 mm (1 1/2 inch)	$W_w - 0.195 S \geq 162$	0.9438	1-4

جدول (١) : العلاقة بين كمية الماء اللازمة للخلطة الخرسانية ومعايير الهبوط للخرسانة بدون هواء محبوس (Expressed as Inequalities).

S - Slump in mm (معايير الهبوط)

Ww - Water content, in kg., required for 1 cubic meter of concrete (كمية الماء)

R² = Coefficient of determination (معامل إحصائي)

التشغيلية (٢٤،٢٣،٢٢،٢١،١٩،١٤،١٣،٤)، ولذلك تم الاعتماد على قيمة معايير الهبوط (Slump Value) في المعادلات المتبعة في هذا البحث.

لقد حاول العديد من الباحثين تطوير طرق تصميم الخلطات الخرسانية للحصول على النسب المثلى، وأول الأمثلة واضح في مرجع (٢٤) حيث حاول المؤلفان تطوير طريقة بالحاسوب معتمدة على طريقة ومعهد الخرسانة الأمريكي وباستخدام برنامج الكمبيوتر SAS، ورغم أن البرنامج ساعد على الإسراع في تصميم الخلطات الخرسانية وتوفير الوقت إلا أنه لم يأخذ في الاعتبار أثمان المواد أو كلفة العمالة.

ومثال آخر هو الطريقة المشهورة باستخدام برنامج (Firstmix) والمبينة على الطريقة البريطانية (DoE)، إلا أنها كسابقتها لم تأخذ بالحسبان كلفة المواد والعمالة.


ومثال ثالث واضح في مرجع (٢٠) حيث يلجأ المؤلف إلى طريقة البرمجة غير الخطية للحصول على نتائج النسب المثلى للخلطة الخرسانية والطريقة معقدة وصعبة التطبيق وتحتاج إلى برامج خاصة وقدرة رياضية معينة، ولا تأخذ الطريقة أيضاً كلفة العمالة.

المثال الرابع واضح في مرجع (٩) حيث لجأ المؤلف إلى وصف طريقة تعتمد على معامل الدمك (Compacting Factor) ومعامل الزاوية (Angularity Index) للركام، ولجأ المؤلف إلى تقديم برنامج كمبيوتر يطبق به الطريقة، وتطبيق الطريقة يؤدي إلى الحصول على خلطات هشة (Lean Mixes) لأن المؤلف أخذ بالاعتبار كلفة المواد ولم يأخذ كلفة التشغيلية، مما قد يعني زيادة الكلفة بدلاً من إنقاصها، إضافة لذلك فإن الكودات والمواصفات لا تعتمد هذه الطريقة.

ومثال خامس واضح في مرجع (٢٥)، حيث وصف المؤلف طريقة عملية للحصول على النسب المثلى، والطريقة تعتمد التجارب العملية وتنتهي بخلطات ذات درجة دك أقل ما يمكن ولكن ليس بالضرورة أقل التكلفة حيث لم تأخذ بالاعتبار كلفة المواد الداخلة في الخلطة. وبالاعتماد على النتائج السابقة، فقد قام المؤلف بإعداد طريقة للحصول على الخلطات الخرسانية بأقل التكلفة وتم نشرها في مرجع (٢٨)، وتمكن بها المؤلف من الوصول إلى النسب المثلى للخلطات الخرسانية العادية في الظروف العادية، وتم الأخذ بعين الاعتبار تكاليف المواد الداخلة في الخلطات الخرسانية إضافة إلى تكاليف الأيدي العاملة اللازمة لإنتاج الخرسانة، وقد اعتمدت الطريقة على تحويل كافة الشروط المطلوبة لتصميم الخلطات الخرسانية إلى معادلات خطية يمكن إدراجها ضمن برنامج معد مسبقاً للحصول على النسب المثلى أخذاً في الاعتبار كافة التكاليف المحتملة.


وفي هذا البحث يكرر المؤلف محاولته الحصول على النسب المثلى للخلطات الخرسانية أخذاً في الاعتبار متطلبات الجو الحار حسب تعريف ومعطيات معهد الخرسانة الأمريكي (ACI 305R) (29).

حيث S_R هي نسبة معامل الهبوط عند درجة حرارة T إلى معامل الهبوط عند الحرارة القياسية (20°C). وعليه فباستعمال المعادلة السابقة يمكن ضبط الحرارة المطلوبة لتشغيلية محددة.



شكل (٢): العلاقة بين درجة حرارة الخرسانة و معايير الهبوط للخلطة الخرسانية (%).

وبالرجوع الى متطلبات الخرسانة في الجو الحار ، نجد أن كمية الماء التي يجب اضافتها تعتمد على درجة حرارة الخرسانة ويمثل شكل (١) العلاقة بين حرارة الخرسانة وكمية الماء المطلوب.



شكل (١): العلاقة بين درجة حرارة الخرسانة وكمية الماء اللازمة للخلطة الخرسانية (%) للحصول على نفس التشغيلية.

ومن الشكل (١) يمكن الحصول على المعادلة التالية:

$$W_w (\%) = 0.4T + 91.68 \quad (\text{Equation 2})$$

وبتعويض المعادلة السابقة في جدول (١) يمكن الحصول على المعادلات المبينة في جدول (٢)، وبذلك يمكن إدخال الماء المطلوب اعتماداً على درجة حرارة الخرسانة والتي تعتمد على حرارة المواد وكمية الثلج المضاف حسب معادلات رقم (٣٠١) في مواصفات معهد الخرسانة الأمريكي ACI 305 والموضحة في الملحق في هذا البحث.

Max. Size of Aggregates	Equation	Eq. No
10 mm (3/8 inch)	$W_w - 0.8T - 0.294 S \geq 183$	3-1
20 mm (3/4 inch)	$W_w - 0.8T - 0.213 S \geq 170$	3-2
25 mm (1 inch)	$W_w - 0.8T - 0.188 S \geq 160$	3-3
40 mm (1 1/2 inch)	$W_w - 0.8T - 0.195 S \geq 149$	3-4

جدول (٢): العلاقة بين كمية الماء اللازمة للخلطة الخرسانية ومعايير الهبوط ودرجة حرارة الخرسانة بدون هواء محبوس (Expressed as Inequalities).

هذا، ويلاحظ أن معامل الهبوط ينخفض بارتفاع درجة حرارة الخرسانة حسب المعادلة التالية والمأخوذة من شكل رقم (٢).

$$S_R (\%) = 148.22 - 2.3104 T \quad (\text{Equation 4})$$

٢-٢ التشغيلية (باستخدام مواد مضافة)

تم تقسيم المواد المضافة إلى ثلاثة أنواع رئيسية وذلك حسب الأصل الكيميائي لها، على النحو التالي:

١. المركبات الليجينية Lignin-base materials.
٢. مركبات وأحماض الكاربوكسيهيدروكسيديتات Carboxy-hydroxylate acids & components.
٣. السكريات Sugers.

ومن الملاحظ في الحياة العملية أن أكثر المواد استعمالاً هي الأولى والثانية ، ويتجنب العديد من المهندسين النوع الثالث لتأثيره الضار على المقاومة ولحدودية تأثيره على التشغيلية.

وتم ضبط كمية الماء المطلوبة لتصميم الخلطات الخرسانية باستخدام المواد السابقة، وباستخدام الجرعات الموصوفة في كتالوجات الصانع، وذلك باستخدام الحد الأقصى والأقل ثم المتوسط للجرعة المطلوبة ويوضح شكل (٣) النتائج العملية.

Type of Concrete	Equation	R ²	Eq. No
Non air-entrained	$22.212 W_c - W_w (f_c' + 12.167) \geq 0$	0.9923	3b-1
Air-entrained	$17.589 W_c - W_w (f_c' + 9.491) \geq 0$	0.9944	3b-2

٤-٢ الديمومة

يمكن ضبط ديمومة الخرسانة حسب المواصفة الأمريكية بضبط نسبة الماء إلى الإسمنت حسب الجدول الموضح في المواصفة، ويمكن وضع ذلك رياضياً على النحو التالي:-

$$W_w - (\max w/c) W_c \leq 0 \quad (\text{Equation 6})$$

where, max w/c - maximum water to cement ratio required for durability

maxw/c هي أقصى قيمة لنسبة الماء إلى الإسمنت المطلوبة للديمومة وفي كثير من الأحيان فإنه يلزم أيضاً ضبط الحد الأدنى لكمية الإسمنت الداخلة في الخلطة الخرسانية وذلك لأغراض الديمومة، وفي كثير من الأحيان يلزم أيضاً ضبط الحد الأقصى لكمية الإسمنت الداخلة في الخلطة الخرسانية وذلك تقليلاً لتأثيرات الحرارة والانكماش في الخرسانة (٢٢،١٩). ويمكن وضع ذلك بصورة رياضية على النحو التالي:

$$W_c \geq W_c \min \quad (\text{Equation 7a})$$

$$W_c \leq W_c \max \quad (\text{Equation 7b})$$

where.

Wc min - specified minimum cement content

(أدنى وزن مسموح به للإسمنت حسب المواصفات)


Wc max - specified maximum cement content

(أقصى وزن مسموح به للإسمنت حسب المواصفات)

وفي حال عدم وجود حد معين للإسمنت المطلوب للخلطة الخرسانية، فإنه يمكن افتراض أن أعلى حد للإسمنت (WC max) هو ٦٠٠ كغم، وأدنى حد (WC min) هو ٢٥٠ كغم لغرض ضبط المعادلات والوصول للحل المطلوب.

٥-٢ حجم الركام المطلوب للخلطة الخرسانية

بالاعتماد على جداول المواصفة الأمريكية، يمكن الحصول على المعادلات الموضحة في جدول رقم (٤) حيث نلاحظ أن العلاقة بين



شكل (٣) : العلاقة بين كمية المادة المدنة و نوعها و نسبة التخفيض في ماء الخلطة للحصول على نفس التشغيلية.

ونلاحظ أن كمية الماء يمكن ضبطها للحفاظ على التشغيلية المطلوبة حسب درجة حرارة الخرسانة.

٣-٢ المقاومة

بالرجوع إلى جداول معهد الخرسانة الأمريكي لوحظ أن هناك علاقة خطية بين نسبة الإسمنت إلى الماء (وليس الماء إلى الإسمنت) ومقاومة الخرسانة وتم الحصول على المعادلة التالية:

Type of Concrete	Equation	R ²	Eq. No
Non air-entrained	$f_c' = -12.167 + 22.212 (W_c / W_w)$	0.9930	5-1
Air-entrained	$f_c' = -9.491 + 17.589 (W_c / W_w)$	0.9944	5-2

جدول (٣) : العلاقة بين نسبة الإسمنت إلى الماء ومقاومة الخرسانة

where, Wc - Cement content, in kg., required for 1 cubic meter of concrete.

f_c' - 28-day Concrete compressive strength in MPa, based on testing cylinders

according to ASTM.

١ - وبإعادة ترتيب المعادلة، يمكن الحصول على المعادلة التالية:

Max. Size of Aggregates	Equations	Eq. No.
10 mm (3/8 inch)	$W_{ca} \geq G_{ruw} \{0.666 - 0.09 F_m\}$ $W_{ca} \leq G_{ruw} \{0.814 - 0.11 F_m\}$	9a-1 9b-1
20 mm (3/4 inch)	$W_{ca} \geq G_{ruw} \{0.810 - 0.09 F_m\}$ $W_{ca} \leq G_{ruw} \{0.990 - 0.11 F_m\}$	9a-2 9b-2
25 mm (1 inch)	$W_{ca} \geq G_{ruw} \{0.855 - 0.09 F_m\}$ $W_{ca} \leq G_{ruw} \{0.045 - 0.11 F_m\}$	9a-3 9b-3
40 mm (1 1/2 inch)	$W_{ca} \geq G_{ruw} \{0.891 - 0.09 F_m\}$ $W_{ca} \leq G_{ruw} \{0.089 - 0.11 F_m\}$	9a-4 9b-4

جدول (5): العلاقة بين وزن الركام المدكوك حسب الحجم الاعتيادي الأكبر للركام ومعايير نعومة الرمل.

where

W_{ca} - weight of dry-rodded coarse aggregate per unit volume of concrete

(وزن الركام المدكوك لكل م³ خرسانة).

G_{ruw} - dry-rodded unit weight of coarse aggregates

(وزن وحدة الحجم المدكوك للركام).

٢ - ٦ تطبيق معادلة الحجم المطلق

يمكن الحصول على الكميات المطلوبة للخلطة الخرسانية باستخدام معادلة الحجم المطلق على النحو التالي:-

أ. بدون مواد مضافة:

$$\frac{W_w}{U_w} + \frac{W_c}{U_c} + \frac{W_{ca}}{U_{ca}} + \frac{W_{fa}}{U_{fa}} = 1 - A \quad (\text{Equation 10a})$$

ب. باستخدام مواد مضافة:

$$\frac{W_w}{U_w} + \frac{W_c}{U_c} + \frac{W_{ca}}{U_{ca}} + \frac{W_{fa}}{U_{fa}} + \frac{W_{ad}}{U_{ad}} = 1 - A \quad (\text{Equation 10b})$$

where : W_w , W_c , W_{ad} , W_{ca} , and W_{fa} = weight of water, cement, admixture, coarse aggregates and fine aggregates having unit weights of U_w , U_c , U_{ad} , U_{ca} and U_{fa} respectively. Note that U - Specific Gravity of the material multiplied by unit weight of water. A is the air content in concrete.

Max. Size of Aggregates	Equation	R ²	Eq. No.
10 mm (3/8 inch)	$V_{ca} = 0.74 - 0.1 F_m$	1.0	8-1
20 mm (3/4 inch)	$V_{ca} = 0.90 - 0.1 F_m$	1.0	8-2
25 mm (1 inch)	$V_{ca} = 0.95 - 0.1 F_m$	1.0	8-3
40 mm (1 1/2 inch)	$V_{ca} = 0.99 - 0.1 F_m$	1.0	8-4

جدول (٤): العلاقة بين الحجم الاعتيادي الأكبر للركام وكمية الركام ومعايير نعومة الرمل.

Where : V_{ca} - volume of dry-rodded coarse aggregate per unit volume of concrete.

(حجم الركام المدكوك لكل م³ خرسانة)

F_m - fineness modulus of sand

(معايير نعومة الرمل)

وحيث أن وزن الركام يمكن الحصول عليه بسهولة وذلك بضرب حجم الركام في وزن وحدة الحجم، نلاحظ أن المعادلات السابقة تبقى خطية عند إدخال وزن وحدة الحجم.

إن تصميم الخلطات الخرسانية يتطلب أن يحقق وزن الركام المبدئين الأساسيين التاليين (٤،١٣،١٤،١٩،٢٢،٣):

١ - إن استعمال كميات كبيرة من الركام الخشن يؤدي إلى خلطات خرسانية اقتصادية ولكنها تنتهي بخلطات هشة (Harsh Mixes) غير قابلة للصب والدمك بالشكل السليم.

٢ - إن استعمال كميات قليلة من الركام الخشن يؤدي إلى خلطات خرسانية لاصقة (Sticky Mixes).

وبناءً على ما سبق فإنه يلزم ضبط كمية الركام عملياً للحصول على الحد الأمثل، وقد وجد عملياً أن كمية الركام المطلوبة تكون بالعادة $\pm 10\%$ من تلك الموصوفة في جداول معهد الخرسانة الأمريكي، وبناءً على ذلك وباستخدام وزن وحدة الحجم المدكوك للركام، فإنه يمكن إعادة صياغة المعادلات المذكورة في جدول (٤) بحيث تصبح على الشكل الموضح في جدول (٥).



$$\text{Acost} = C_1 W_{a1} + C_2 W_{a2} + C_3 W_{a3} + \dots + C_n W_{an} \quad (\text{Equation 12})$$

This relationship can be expressed in a relative form as:

$$\text{Acost}' = C_1 p_1 + C_2 p_2 + C_3 p_3 + \dots + C_n p_n \quad (\text{Equation 13})$$

Where;

Acost - total cost of aggregates (الكلفة الإجمالية للركام)
 C_1, C_2, C_3 and C_n - unit cost of aggregates having weights of W_{a1}, W_{a2}, W_{a3} and W_{an} respectively (كلفة وحدة الأوزان من الأنواع المختلفة من الركام)
 Acost' - total relative cost of aggregates (الكلفة النسبية للركام)
 p_1, p_2, p_3 and p_n - ratio of each type of aggregates (الكلفة النسبية للأنواع المختلفة من الركام)

وهذه المعادلة يمكن صياغتها على النحو التالي :

و جميع الشروط الحدية (المدى المطلوب للتدرج) يمكن صياغتها بمعادلات خطية على النحو التالي :

$$L_{max} \geq p_i r_i \geq L_{min} \quad (\text{Equation 14})$$

where,

L_{max} and L_{min} - maximum and minimum limits of the recommended grading.
 r_i - ratio of the percentage passing of each sieve as obtained from sieve analysis tests (حدود التدرج)

٢ - تطبيق الطريقة

يتم تطبيق الطريقة السابقة كما يلي:

١. إجراء الاختبارات المطلوبة للمواد المختلفة و تحديد خصائصها.
٢. إعداد المعادلات ١١-١ ووضعها بشكل يتناسب مع البرمجة الخطية.
٣. استعمال برنامج معد مسبقا لحل المعادلات بالحاسوب ومن ثم الحصول على الكميات المطلوبة.
٤. إعداد المعادلات ١٢-١٤ (في خطوة اختيارية إضافية) ووضعها بشكل يتناسب مع البرمجة الخطية ثم حلها بالحاسوب باستعمال البرنامج المعد مسبقا.

وتم تطبيق الطريقة بتصميم خلطة خرسانية باستعمال المعادلات السابقة وباستعمال برنامج Lindo ومن ثم الحصول على النتائج المطلوبة.

٤ - الخلطات التجريبية

بعد الحصول على النتائج الموضحة في الجدول السابق ، يمكن الحصول على خلطات تجريبية وضبط المواد ثم إعادة تطبيق الطريقة حسب كمية المياه اللازمة للتشغيلية، وبذلك يمكن الحصول على الخلطات ذات الكلفة الأقل .

٢ - ٧ معادلة الكلفة

يمكن كتابة معادلة الكلفة على الشكل التالي :

$$\text{COST} = C_w W_w + C_c W_c + C_{ca} W_{ca} + C_{fa} W_{fa} + \text{WOR} \quad (\text{Equation 11a})$$

$$\text{COST} = C_w W_w + C_c W_c + C_{ca} W_{ca} + C_{fa} W_{fa} + n_{\text{Cad}} W_{ad} + \text{WOR} \quad (\text{Equation 11b})$$

where: COST - total cost of one cubic meter of concrete in \$
 C_w, C_c, C_{ca} and C_{fa} - unit cost of water, cement, admixture, coarse aggregates and fine aggregates respectively, expressed as \$ per kg.

(كلفة الكغم من الماء والإسمنت والمادة المضافة والرمل والركام الخسن)

WOR - total cost of workmanship, which includes mixing, casting, compacting and finishing concrete (كلفة العمالة)

حيث Π هي نسبة المواد المضافة بالنسبة إلى وزن الإسمنت ، وحسب القيمة المحددة في كتالوج الصانع وحسب ما يختاره المهندس من شكل (٣). وحيث أن Π تكون نسبة محددة حسب المادة المضافة ويمكن للمهندس اختيار الحد الأدنى أو الأقصى أو المتوسط وتجربة ثلاثة احتمالات ، وبذلك تبقى المعادلة العامة السابقة للكلفة معادلة خطية.

وحيث أن تكلفة إنتاج الخرسانة تعتمد بشكل رئيس على التشغيلية، فإنه يمكن ربط تكلفة العمالة اللازمة لإنتاج الخرسانة بالتشغيلية كما هو واضح في جدول (٦) والمبني على الأسعار في السوق المحلية (٢٧).

Degree of Workability	Relative Cost (%)
Low (S = 30 – 50 mm)	115
Medium (S = 80 – 100 mm)	100
High (S = 150 – 180 mm)	90

جدول (٦) : الكلفة النسبية للعمالة حسب درجة التشغيلية

٢ - ٨ خلط الركام

عندما يكون هناك شروط محددة لتدرج الركام ، فإنه يمكن اختيار نسب خلط الأنواع المختلفة من الركام للحصول على أقل التكلفة حسب ما يلي:-

١ - يمكن صياغة معادلة كلفة الركام الكلية حسب المعادلة:

Set the cost equation in the form of:

- Road Note No. 4. London. H.M.S.O.. 16 pp. (1950).
- (12). Shacklock B.W.. Concrete Constituents and Mix Proportions. Cement and Concrete Association. London. 102 pp.. (1974).
- (13). Teychenne D.C., Franklin R.E., and Erntroy H.. Design of Normal Concrete Mixes. Department of Environment. London. H.M.S.O.. 31 pp.. (1975).
- (14). Teychenne D.C., Nicholls J.C., Franklin R.E. and Hobbs D.W.. Design of Normal Concrete Mixes- Building Research Establishment. Department of Environment. H.M.S.O.. London. (1988).
- (15). Qasrawi H., and Committee. General Specifications for Building and Engineering Works. State of Kuwait. 1st. Edition. in Arabic. (1990).
- (16). Specification Committee. Ministry of Public Works and Housing, Jordan. General Specifications for Buildings. Volume 1. Civil and Architectural Works. Ministry of Public Works and Housing, Jordan. 1st. Edition. in Arabic. (1985).
- (17). Specification Committee. Ministry of Public Works and Housing, Saudi Arabia. General Specifications for Building Execution. Saudi Arabia. 1st. Edition. in Arabic. (1982).
- (18). Murdock L.J., and Brook K.M.. Concrete Materials and Practice. Edward Arnold. London. pp 90-115. (1979)
- (19). Neville A.M.. Properties of Concrete. Pitman Publishing Company. London. 3rd. Edition. (1981).
- (20). Yeh I-Cheng. Design of High-Performance Concrete Mixture Using Neural Networks and Nonlinear Programming. Journal of Computing in Civil Engineering. January. pp 36 - 42. (1999).
- (21). Dewar J.D.. Relations Between Various Workability Control Tests for Ready Mixed Concrete. Cement and Concrete Research Association. Technical Report TRA/375. London. (1964).
- (22). Neville A.M. and Brooks J.J.. Concrete Technology. Longman. UK. (1993).
- (23). Kong F. and Evans R.. Reinforced and Prestressed Concrete. second edition. VNR. UK. (1983).
- (24). Jerath S. and Kabbani I.. Computer-Aided Concrete Mix Proportioning. ACI Journal. Vol. 40. No. 4. pp 312 - 317. (1983).
- (25). Shilstone J.. Concrete Mixture Optimization. in ACI Seminars on Durable Concrete. ACI SBM-4. pp 61 - 67. (1994).
- (26). Qasrawi H.. Mix Design by the Workability Cohesion Dispersion Method. to be published.
- (27). Murad R.. El-Ettifaq Contracting Company - Jordan. Direct contact.
- (28). Qasrawi H.. Design of Concrete Mixes for Minimum Cost. Proceedings of the Arab Building Materials and Economic Challenge. Cairo. pp 723-737. (2000).
- (29). ACI 305R-91. Hot Water Concreting. ACI Manual of Concrete Practice. pp 20. (2000).

الملحق:

معادلات معهد الخرسانة الأمريكي:

$$T = \frac{0.22(T_a W_a + T_c W_c) + T_w W_w + T_{na} W_{na}}{0.22(W_a + W_c) + W_w + W_{na}} \quad (1) \text{ بدون تلج (معادلة 1)}$$

٢. باستعمال التلج (معادلة ٣):

$$T = \frac{0.22(T_a W_a + T_c W_c) + T_w W_w + T_{na} W_{na} - 79.6 W_i}{0.22(W_a + W_c) + W_w + W_{na} + W_i}$$

٥ - النتائج والتوصيات

من الدراسة السابقة يمكن الحصول على النتائج التالية :

- ١ - من الممكن الحصول على معادلات خطية لكافة المتغيرات الداخلة في تصميم الخلطات الخرسانية بالطريقة الأمريكية ، مما يسهل إدخالها في برنامج يستخدم البرمجة الخطية للحصول على الكلفة الأقل للخلطة.
- ٢ - يلعب دور العمالة وإنتاج الخرسانة عاملاً مهماً في اختيار المواد للحصول على أقل التكلفة.
- ٣ - يمكن أن يتم استخدام الطريقة باستخدام مواد مضافة أخرى مثل البوزولان وإضافة المعادلات اللازمة لمثل تلك المواد.
- ٤ - يمكن أن يتم تطبيق المنهجية السابقة عند استخدام طرق غير الأمريكية لتصميم الخلطات الخرسانية مع مراعاة تغيير المعادلات بما يتناسب مع الطريقة التي يتم اختيارها.
- ٥ - يجب أن يتم عمل خلطات تجريبية لغرض التأكد من الوصول إلى القيم المطلوبة للتصميم .
- ٦ - يؤدي تطبيق الطريقة في كثير من الأحيان إلى الحصول على أقل التكلفة في خلطات بها كمية الإسمنت أعلى من الحد الأدنى وذلك بسبب دخول عامل كلفة التصنيع، و الذي بدوره يقل كلما زادت التشغيلية.

المراجع

- (1). Abassi A.F. Ahmad M. and Wasim M.. Optimization of Concrete Mix Proportioning Using Reduced Factorial Experimental Technique. ACI Materials Journal. January - February. pp 55-63. (1987).
- (2). ACI Committee. Proportioning Concrete Mixes. ACI SP-46. American Concrete Institute. 223pp. (1975)
- (3). Abrams D.A.. Design of Concrete Mixtures. Structural Materials Research Laboratory. Lewis Institute. Chicago. Bulletin No. 1. (1918).
- (4). ACI 211.1 - 91. Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete. ACI Manual of Concrete Practice. Part 1. ACI USA. (1995).
- (5). El-Rayyes M.. A simple Method for the Design of Concrete Mixes in the Arabian Gulf. J. of the Univ. of Kuwait (Science). pp 197-208. (1982).
- (6). Hughes B.P.. The Economic Utilization of Concrete Materials. Proceedings of the Symposium on Advances in Concrete. Concrete Society. London. (1971).
- (7). Hughes B.P.. The Rational Design of High Quality Concrete Mixes. Concrete. 2. pp 212-222. (1968).
- (8). Komar A.. Building Materials and Components. Mir Publishers. Moscow. (1974).
- (9). Krishnamurti G.R.. A New Economic Method of Concrete Mix Design. Cement and Concrete. Vol. 13. No. 2. July-September. pp 160-171. (1972).
- (10). Krishna Raju N.. Design of Concrete Mixes. CBS Publishers and Distributors. Delhi. 224 pp.. (1993).
- (11). Road Research Laboratory. Design of Concrete Mixes.